

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	UNIDAD UNIT	MÉTODO DE PRUEBA TEST METHOD	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION
Peso total • Total weight	g/m <sup>2</sup> • oz/yd <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX • ASTM D-3776	225 ± 5% • 6.5 ± 5%
Ancho • Width	cm	NMX-A-22198 INNTEX	137 + 1
Espesor total Total thickness	in	ASTM D-1777	0.020 ± 0.002
PROPIEDADES TENSILES TENSILE PROPERTIES	UNIDAD UNIT	MÉTODO DE PRUEBA TEST METHOD	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION
Resistencia al rasgado - Urdimbre / Trama Tear strength - Warp / Weft	N	ASTM D-751	111 / 111 min.
Resistencia a la rotura - Urdimbre / Trama Breaking strength - Warp / Weft	N / 2.5 cm	ASTM D-751	378 / 333 min.
Elongación al punto de rotura - Urdimbre / Trama Elongation - Warp / Weft	%	ASTM D-751	45 / 45 ± 7%
Composición • Composition		Longitud de los rollos • Length of the rolls	
Capa de PVC + Oropal en una cara • PVC layer + Single sided Oropal		Rollo por 100 metros lineales equivalentes a 109.36 yardas lineales Rolls per 100 lineal meters equivalent to 109.36 lineal yards	
Sistema de gestión de calidad • Quality management system			
ISO 9001 : 2015			